

ブロンズ液



石油樹脂塗料 (第3石油類)、溶剤系 金属粉を添加して使用

ブロンズ液は、顔料を含まない透明塗料で、金属粉の分散性に優れています。

性	状	外	観	褐色透明液体		
		比	重	0.9 (20℃) [代表値]		
		引	火	点	43℃ [代表値]	
		樹	脂	分	30~40%	
		乾	燥	時	間	指触乾燥 1時間 (20℃)
					完全乾燥 24時間 (20℃)	

使用方法

1. 使用前に均一になるように攪拌します。
2. 原液での使用を推奨します。希釈する場合は、塗料用シンナーを使用します。
3. 金属粉の配合量はおよそ 20~30%程度です。
4. 被塗装面のゴミ、油汚れ、錆等を十分取り除きます。
5. 刷毛塗り、スプレー塗り、浸漬塗装が可能です。
6. 強制乾燥の際は、直火を避け 40~50℃の熱風で、乾燥させます。



三彩化工株式会社

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得

本社・工場

本社・工場 〒531-0076 大阪市北区大淀中 3-5-30
大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187
東京(営) TEL 047-455-3711(代) FAX 047-455-3722
名古屋(営) TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790
広島・福岡(駐) TEL 092-719-1756

ブロンズ液

作業上の注意事項

1. 取り扱いには、皮膚、粘膜にふれないように、保護手袋、保護メガネを、蒸気を直接吸い込まないように、有機溶剤用ガスマスクなどの保護具を着用します。
2. 危険物です、火気の近くで作業しない (火気厳禁)。
3. 取扱場所は風通しのよい場所で行います。密閉された場所では十分な局所排気装置を設けます。
4. 皮膚に付着した場合は多量の水と石けん (鹼) で洗います。皮膚に刺激が生じた場合は医師の診察を受ける。
5. 目に入った場合は水で数分間注意深く洗います。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外し、その後も洗浄を続けます。目の刺激が続く場合は医師の診察を受ける。
6. 蒸気、ガスを吸い込んで気分が悪くなった場合は、新鮮な空気の場所で安静にします。必要であれば医師の手当てを受ける。
7. 直射日光や高温のところに置かない、風通しの良い冷暗所に保管します。

荷 姿 16L 18L 石油缶

適用法令及び詳細な注意事項につきましては SDS をご参照ください