

ケミパック L-06/L-08



ストリップابلペイント (第1石油類)、溶剤系 スプレー、刷毛塗り用 金属、ガラスの保護、色付き (グリーン)

ケミパック L-06/L-08 は、特殊ビニール共重合樹脂を主成分としており、既塗装面、およびプラスチック製品等、溶剤により影響される物以外の広範囲な素材に塗布出来ます。製品等を保護し、美しいグリーンで美化効果を発揮します。保護フィルム貼付の困難な形状の製品の保護に適します。耐水性、速乾性にすぐれており、スプレー、刷毛塗り、浸漬塗装など、広範囲の塗装方法が可能です。

性 状

		ケミパック L-06	ケミパック L-08
外観		淡緑色液体	緑色液体
粘度 (20℃)		代表値 60mPa·s (0.6 ポイズ)	代表値 450mPa·s (4.5 ポイズ)
固形分含有量		約 18%	約 33%
塗付方法		スプレー	刷毛塗り、浸漬
標準塗付量 (口スを含まない)		100~150g/m ² / 1回スプレー	80~110g/m ² / 1回塗り
標準乾燥膜厚		20~30 μm	30~40 μm
乾燥時間 (20℃)	指触	約 10 分間	
	完全	約 1 時間	約 2 時間
耐水性		良好	
耐溶剤性		メタノール、白灯油 酢酸エステル、ケトン ラッカーシンナー 芳香族炭化水素 (トルエン等)	使用可能 溶解する 溶解する 膨潤する



三彩化工株式会社

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得

本社・工場

本社・工場 〒531-0076 大阪市北区大淀中 3-5-30
大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187
東京(営) TEL 047-455-3711(代) FAX 047-455-3722
名古屋(営) TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790
広島・福岡(駐) TEL 092-719-1756

ケミパック L-06/L-08

使用方法

1. 使用前に均一になるように攪拌します。
2. 原液での使用を推奨します。希釈する場合は、アルコールを含まないウレタンシンナーを使用します。希釈しすぎると膜厚が出ないので剥がし難くなります。
3. 湿度が高い時に、塗膜が白化することがあります。乾燥後も消えない場合は、その上から薄く塗れば消失します。
4. 乾燥の際に、80℃以上に加温すると、剥がし難くなります。強制乾燥する場合は直火を避け70℃以内の熱風で、乾燥させます。
5. 空気の乾燥している時に剥がすと静電気が発生します。
6. 剥がれ難くなった場合はラッカーシンナー等で溶解します。

作業上の注意事項

1. 取り扱いには、皮膚、粘膜にふれないように、保護手袋、保護メガネを、蒸気を直接吸い込まないように、有機溶剤用ガスマスクなどの保護具を着用します。
2. 危険物です、火気の近くで作業しない (火気厳禁)。
3. 取扱場所は風通しのよい場所で行います。密閉された場所では十分な局所排気装置を設けます。
4. 皮膚に付着した場合は多量の水と石けん (鹼) で洗います。皮膚に刺激が生じた場合は医師の診察を受ける。
5. 目に入った場合は水で数分間注意深く洗います。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外し、その後も洗浄を続けます。目の刺激が続く場合は医師の診察を受ける。
6. 蒸気、ガスを吸い込んで気分が悪くなった場合は、新鮮な空気の場所で安静にします。必要であれば医師の手当てを受ける。
7. 直射日光や高温のところに置かない、風通しの良い冷暗所に保管します。

荷 姿 3.4kg 4L 金属缶 (1箱 4缶入り)
15kg 18L 石油缶

適用法令及び詳細な注意事項につきましては SDS をご参照ください