

ペピィ



はじき止め (シリコーン含有、第4石油類)、溶剤型 塗料添加剤

ハジキ、ピンホールなどの塗装不良を防止

ペピィは、シリコーンやワックスなどの残留している旧塗膜上に、ウレタン、ラッカーまたは焼付型塗料を塗装する場合の塗装不良を未然に防止できます。

性	状	外	観	無色液体
	臭		気	無臭
	p		H	適用外
	比		重	0.97
	引		火	点
				240℃

特 長 ハジキ、ピンホールなどの塗装不良を防止します。
塗料の流動性を良くし、密着性と光沢を増す効果があります。

使用方法

1. 塗料 4L (または 1 ガロン) に対し、ペピィ (5ml) 1 本を添加し、よく攪拌します。
2. ウレタン塗料の場合は、あらかじめシンナーで希釈してから添加します。
3. 過剰に添加した場合、塗装に影響が出ます。
4. シリコーン含有物です。塗装環境に影響を与えるため、取扱いに注意する。
5. 水性塗料には使用できません。



三彩化工株式会社

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得

本社・工場

本社・工場 〒531-0076 大阪市北区大淀中 3-5-30
大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187
東京(営) TEL 047-455-3711(代) FAX 047-455-3722
名古屋(営) TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790
広島・福岡(駐) TEL 092-719-1756

ペピイ

作業上の注意事項

1. 取り扱いには、皮膚、粘膜にふれないように、保護手袋、保護メガネ、蒸気を直接吸い込まないように、有機溶剤用ガスマスクなどの保護具を着用します。
2. 危険物です、火気の近くで作業しない (火気厳禁)。
3. 取扱場所は風通しのよい場所で行います。密閉された場所では十分な局所排気装置を設けます。
4. 皮膚に付着した場合は多量の水と石けん (鹼) で洗います。皮膚に刺激が生じた場合は医師の診察を受ける。
5. 目に入った場合は水で数分間注意深く洗います。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外し、その後も洗浄を続けます。目の刺激が続く場合は医師の診察を受ける。
6. 蒸気、ガスを吸い込んで気分が悪くなった場合は、新鮮な空気のところへ移動し安静にします。必要であれば医師の手当てを受ける。
7. 直射日光や高温のところに置かない、風通しの良い冷暗所に保管します。

荷 姿 5ml (1箱 240本入り (小箱 10本×24箱))
 1kg 1L 金属缶
 16kg 18L 石油缶

適用法令及び詳細な注意事項につきましては SDS をご参照ください