

# サイレンス



## アンダーコート (第1石油類)、溶剤系 エアスプレー (カートリッジ缶用ボデーシュツツガン) 自動車車両などの防音、防振

サイレンスは、アスファルト類、各種繊維質 (アスベスト以外)、石油系溶剤等から成る黒色塗料です。乾燥が速く、作業時間を短縮します。防音、防振の目的で、自動車、バス等の床裏、ドアの内面、フェンダーの下側や、トランクルームに使用されています。

性 状	外 観	黒色液体
	臭 気	石油系溶剤臭
	引 火 点	13℃
	標 準 使 用 量	1~2m <sup>2</sup> /1 缶 (1000mL)
	乾 燥 時 間	20~30 分 (指触乾燥)
	上塗り可能時間	8 時間以上
	塗 膜 状 態	凹凸のある塗膜

### 使用方法

1. 使用前に均一になるように攪拌します。
2. 原液での使用を推奨します。希釈する場合は、ラッカーシンナーを使用します。
3. 気温 5℃以下での塗装作業は避ける。
4. さび、油分、水分、ほこり等は取り除き、下地処理をします。
5. ボデーシュツツガンを使用します。ガンと塗装物との距離は約 20~30cm 離します。空気圧力は 3~4kg/cm<sup>2</sup>が適当です。
6. 飛散した塗料の除去は、ラッカーシンナーで拭き取ります。
7. 冬季は湯煎等にて 15~20℃に加熱しての使用をお勧めします。



**三彩化工株式会社**

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得  
本社・工場

本社・工場 〒531-0076 大阪市北区大淀中 3-5-30  
大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187  
東京(営) TEL 047-455-3711(代) FAX 047-455-3722  
名古屋(営) TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790  
広島・福岡(駐) TEL 092-719-1756

# サイレンス

## 作業上の注意事項

1. 取り扱いには、皮膚、粘膜にふれないように、保護手袋、保護メガネ、マスクなどの保護具を着用します。
2. 危険物です、火気の近くで作業しない（火気厳禁）。
3. 取扱場所は風通しのよい場所で行います。
4. 皮膚に付着した場合は多量の水と石けん（鹼）で洗います。皮膚に刺激が生じた場合は医師の診察を受ける。
5. 目に入った場合は水で数分間注意深く洗います。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外し、その後も洗浄を続けます。目の刺激が続く場合は医師の診察を受ける。
6. 蒸気、ガスを吸い込んで気分が悪くなった場合は、新鮮な空気のある場所で安静にします。必要であれば医師の手当てを受ける。
7. 直射日光や高温のところに置かない、風通しの良い冷暗所に保管します。

荷 姿 1000mL カートリッジ缶

適用法令及び詳細な注意事項につきましては SDS をご参照ください