

# 水性ホワイトアロマテックス



## 特殊合成樹脂塗料、水性 エアスプレー (リシンガン)

### 軽量、厚膜型の防音、制振、断熱塗料

水性ホワイトアロマテックスは、特殊合成樹脂、軽量の骨材、フィラー、顔料を配合した、水性塗料です。乾燥塗膜は、軽量で肉やせが少なく、防振性、断熱性等に優れた特性を持っています。ドアの内面、エレベーター側板の内面、厨房器、鋼製家具の内底面、機械、装置等のカバー類の防振、制音用塗装に適しています。建築基準法のホルムアルデヒド放散等級、F☆☆☆☆の基準を満たした製品です。

性	状	外	観	白色粘稠液体
		臭	気	アクリル臭
		p	H	9.2 (1%水分散液) [代表値]
		比	重	1.0 (20℃) [代表値]
		引	火	なし
		安	定	通常保管条件/取扱い条件において安定
		標準	使用	塗付量 1mm厚 1.0kg/m <sup>2</sup>
		乾	燥	時間 (指触) 60~90分 (硬化) 8~12時間 (20℃)

#### 使用方法

1. 使用前に骨材が均一になるように攪拌します。
2. 原液での使用を推奨します。希釈する場合は、水道水を使用します。
3. さび、油分、水分、ほこり等は取り除き、下地処理をします。
4. 吹付けガンの口径は 6~8mm 位のリシンガン又はモルタルガンを使います。圧力は 4~6kg/cm<sup>2</sup>、ガンと塗装物との距離は約 50cm 離します。
5. 防振を目的とする場合には、平面 (鉄板等の広い部分) の中央部を厚く塗装します。



**三彩化工株式会社**

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得

本社・工場

本社・工場 〒531-0076 大阪市北区大淀中 3-5-30  
大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187  
東京(営) TEL 047-455-3711(代) FAX 047-455-3722  
名古屋(営) TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790  
広島・福岡(駐) TEL 092-719-1756

# 水性ホワイトアロマテックス

## 作業上の注意事項

1. 取り扱いには、皮膚、粘膜にふれないように、保護手袋、保護メガネ、マスクなどの保護具を着用します。
2. 取扱場所は風通しのよい場所で行います。
3. 皮膚に付着した場合は多量の水と石けん（鹼）で洗います。皮膚に刺激が生じた場合は医師の診察を受ける。
4. 目に入った場合は水で数分間注意深く洗います。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外し、その後も洗浄を続けます。目の刺激が続く場合は医師の診察を受ける。
5. 蒸気、ガスを吸い込んで気分が悪くなった場合は、新鮮な空気の場所で安静にします。必要であれば医師の手当てを受ける。
6. 直射日光や高温のところに置かない、風通しの良い冷暗所に保管します。

荷 姿 16kg 18L 石油缶

適用法令及び詳細な注意事項につきましては SDS をご参照ください