

# ホワイトアロマテックス



特殊合成樹脂塗料 (第 1 石油類) 、 溶剤型

エアスプレー (リシンガン)

軽量、厚膜型の防音・制振・断熱塗料、速乾性

ホワイトアロマテックスは、特殊合成樹脂、軽量の骨材、フィラー、顔料及び石油系溶剤等を配合した白色ペースト状の塗料です。乾燥塗膜は、軽量で肉やせが少なく、防振性、断熱性等に優れた特性を持っています。軽量の骨材は、防露の性質もあります。ドアの内面、エレベーター側板の内面、厨房器、鋼製家具の内底面、機械、装置等のカバー類の防振、制音用塗装に適しています。

性	状	外	観	白色ペースト状
		臭	気	石油系溶剤臭
		p	H	適用外
		比	重	1.0 (20℃) [代表値]
		引	火	4℃
		安	定	通常保管条件/取扱い条件において安定である。
		金属腐食性		鉄、ステンレス、アルミニウム合金に対して悪影響なし
		標準使用量		塗付量 2mm 厚 1.3~1.5kg/m <sup>2</sup> 塗付量 3mm 厚 2.0~2.2kg/m <sup>2</sup>
		乾燥時間		(指触) 15~20 分 (硬化) 3 時間 (20℃)

## 使用方法

1. 使用前に骨材が均一になるように攪拌します。
2. 原液での使用を推奨します。希釈する場合は、ラッカーシンナーを使用します。
3. さび、油分、水分、ほこり等は取り除き、下地処理をします。
4. 吹付けガンの口径は 5~7mm 位のリシンガン又はモルタルガンを使います。圧力は 4~6kg/cm<sup>2</sup>、ガンと塗装物との距離は約 50cm 離します。
5. 防振を目的とする場合には、平面 (鉄板等の広い部分) の中央部を厚く塗装します。
6. 湿気の影響を受け易い場所で使用する際は、耐溶剤性のある錆止め塗料を使用するか、ホワイトアロマテックスに上塗りをかけ、防水処理をします。ホワイトアロマテックスには、防水、防錆効果はありません。



三彩化工株式会社

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得

本社・工場

本社・工場 〒531-0076 大阪市北区大淀中 3-5-30  
大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187  
東京(営) TEL 047-455-3711(代) FAX 047-455-3722  
名古屋(営) TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790  
広島・福岡(駐) TEL 092-719-1756

# ホワイトアロマテックス

## 作業場の注意事項

1. 取り扱いには、皮膚、粘膜にふれないように、保護手袋、保護メガネを、蒸気を直接吸い込まないように、有機溶剤用ガスマスクなどの保護具を着用します。
2. 危険物です、火気の近くで作業しない (火気厳禁)。
3. 取扱場所は風通しのよい場所で行います。密閉された場所では十分な局所排気装置を設けます。
4. 皮膚に付着した場合は多量の水と石けん (鹼) で洗います。皮膚に刺激が生じた場合は医師の診察を受ける。
5. 目に入った場合は水で数分間注意深く洗います。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外し、その後も洗浄を続けます。目の刺激が続く場合は医師の診察を受ける。
6. 蒸気、ガスを吸い込んで気分が悪くなった場合は、新鮮な空気の場所で安静にします。必要であれば医師の手当てを受ける。
7. 直射日光や高温のところに置かない、風通しの良い冷暗所に保管します。

荷 姿 17kg 18L 石油缶

適用法令及び詳細な注意事項につきましては SDS をご参照ください